SELANTE TITAN

Interior - Exterior

Código do produto: 050

Descrição

Primário alquídico branco de excelente penetração e aderência, que fecha as superfícies, evitando rechupes dos acabamentos. Boa aplicação à trincha. Baixo odor.

Campos de Aplicação

Interiores e exteriores. Adequada para a preparação prévia das pinturas em madeira e outras superfícies porosas não alcalinas.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,53 - 1,56 Kg/l
Rendimento	13 - 18 m2/l
Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 horas
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	12 horas
Métodos de Aplicação	Brocha y rodillo
Limpeza de Utensílios	Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	45 ºC
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	57 - 59 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (g) (450/350) Máx. COV 350 g/l
Apresentação	4 l, 750ml, 375ml e 125ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.
As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar 1 demão de **Selante Titan**. Lixar e eliminar o pó. Aplicar uma segunda demão de **Selante TITAN** para obter uma superfície uniforme, lixando suavemente. Acabar com o esmalte de acabamento.
Exteriores: proteger a madeira aplicando previamente **Protetor Total 3.**
Superfícies porosas não alcalinas (gesso...): aplicar diretamente **Selante Titan**, no caso de superfícies pulverulentas,

aplicar antes uma camada de **Fundo Fixador D13**. Se o acabamento tem de ser de cor, colorir com **Corante Universal Titan**, sendo suficiente na maioria dos casos, uma só camada de produto final. Entre as 12 - 24 horas, tapar com massas sintéticas os defeitos, deixando secar 8 - 12 horas; corrigir logo com o mesmo **Selante Titan**. Deixar secar a fundo (24 - 48 horas) antes de aplicar a tinta de acabamento.

MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158