

HIDROLÍN

Fijador al Agua. Interior - Exterior



TITAN
Decoración

Código de producto : 056

Descripción

Fijador sellador en base agua con gran poder de penetración, de uso interior y exterior para preparar las superficies antes de pintar y conseguir una correcta y segura aplicación de las pinturas.

Campos Aplicación

Especialmente indicado para:

Paredes y techos poco consistentes o muy porosos, de yeso, cemento, ladrillo.

Sellado de pinturas antiguas, antes de pintar de nuevo.

Endurecedor incoloro de morteros y superficies antiguas que no se deseen pintar, en las que se quiera obtener una superficie consistente, evitando su deterioro.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica estirénica
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,00 - 1,10 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	8 - 12 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
Limpieza de Utensilios	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	12 - 13 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COV 5 g/l
Presentación	4 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Limpiar la superficie a pintar, eliminando el polvillo o las pinturas con mala adherencia. Aplicar a brocha o rodillo en una sola capa, repartiendo el **Fijador Hidrolín** por toda la superficie, hasta la absorción completa.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-10

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

056 - HIDROLÍN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

