

HIDROLIN

Fixador de Base Aquosa. Interior - Exterior



Código do produto: 056

Descrição

Fixador selador de base aquosa com grande poder de penetração, de utilização no interior e exterior para preparar as superfícies antes de pintar e obter uma correta e segura aplicação das tintas.

Campos de Aplicação

Especialmente indicado para:

Paredes e tectos pouco consistentes ou muito porosos, de gesso, cimento, ladrilho.

Selante de tintas antigas, antes de pintar de novo.

Endurecedor incolor de argamassas e superfícies antigas que não se desejem pintar, e nas quais se pretenda obter uma superfície consistente, evitando a sua deterioração.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica estirénica
Cor (EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,00 - 1,10 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	8 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	4 - 6 horas
Métodos de Aplicação	Brocha, rodillo y pistola
Diluição	Agua
Limpeza de Utensílios	Agua
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	Non flammable
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	12 - 13 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COV 5 g/l
Apresentação	4 l e 750 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

Limpar a superfície a pintar, eliminando o pó ou as tintas com má aderência.

Aplicar à trincha ou rolo numa só camada, repartindo o Fixador Hidrolín por toda a superfície, até à absorção completa.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2014-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

056 - HIDROLIN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

