DILUENTE TITAN MR

Código do produto: 059

Descrição

Mistura de etil e meta xilenos. Solvente de evaporação média, com elevado poder de diluição.

Campos de Aplicação

Para diluir tintas de secagem rápida (Martelados e Oxirón Liso), epoxi, poliuretano e borracha clorada.

Dados Técnicos

Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0.86 -0,87 KG/L
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	25 ºC
Apresentação	1 l e 250 ml.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Fluidifica rapidamente as tintas, pelo que é imprescindível usá-lo com moderação.
Em tintas Epoxi ou Poliuretanos actua como Diluente, mas é conveniente fazer ensaios iniciais de compatibilidade.
Como orientação de utilização, para aplicação de um esmalte à pistola, recomenda-se usar 15 a 20% de **Diluente Titan MR**, para aplicação à trincha ou rolo, recomenda-se utilizar 5 a 10%.
Na aplicação à trincha ou rolo de tintas alquidicas é possível usar este solvente, mas em quantidade limitada, já que pode prejudicar as camadas de fundo não suficientemente secas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-11
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158