

# DILUYENTE TITAN MR



Código de producto : 059

## Descripción

Mezcla de etil y meta xilenos. Disolvente de evaporación media, de alto poder fluidificante.

## Campos Aplicación

Para dilución de pinturas de secado rápido (Martelé y Oxirón Liso), epoxi, poliuretano y clorocauchos.

## Datos técnicos

<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,86 - 0,87 Kg/l
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	25 °C
<b>Presentación</b>	1 l y 250 ml

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Fluidifica rápidamente las pinturas, por lo que es imprescindible usarlo con moderación.

En pinturas Epoxi o Poliuretanos actúa como Diluyente, por lo que es conveniente hacer ensayos iniciales de compatibilidad.

Como orientación de uso, para aplicación de un esmalte a pistola, en la que está muy indicado, usar un 15 a 20% de **Diluyente TITAN MR**, para aplicación a brocha o rodillo, usar del 5 al 10%.

En la aplicación a brocha o rodillo de pinturas alquídicas es posible usar este disolvente, pero en cantidad limitada, ya que puede perjudicar las capas de fondo no suficientemente secas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

059 - DILUYENTE TITAN MR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

