

MASSA PLÁSTICA TITAN



Código do produto: 05A

Descrição

Massa de enchimento à base de água pronta a usar, para aplicação interior. Para gesso, estuque, cimento, madeira, argamassa de fácil aplicação, não quebra nem fissura.

Dados Técnicos

Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,90 - 2,00 kg/l.
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Espátula e Palustre
Limpeza de Utensílios	Água
Coloração	Corante Universal TITAN ou Corante Aquoso Profissional
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	62 - 63 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (g) (50/30) Máx. COV 0 g/l
Apresentação	4 l, 750 ml e 250 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Eliminar da superfície o material solto e não consolidado. Distribuir o produto pela superfície a cobrir, alisar a superfície à vista. Uma vez seco lixar para nivelar e posteriormente pintar.

Sobre fendas ou superfícies de material muito absorvente, humedecer ou preparar com Fixador Hidrolin antes da aplicação da massa.

Em aplicações sobre metais, proteger previamente com primários adequados.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2016-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

05A - MASSA PLÁSTICA TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

