

MASSA PLÁSTICA TITAN



Código do produto: 05A

Descrição

Massa de enchimento à base de água pronta a usar, para aplicação interior. Para gesso, estuque, cimento, madeira, argamassa de fácil aplicação, não quebra nem fissa.

Dados Técnicos

| | |
|---|--|
| Acabamento | Mate |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Branco |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 1,90 - 2,00 kg/l. |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 20 - 60 minutos |
| Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283) | 6 - 8 horas |
| Métodos de Aplicação | Espátula e Palustre |
| Limpeza de Utensílios | Água |
| Coloração | Corante Universal TITAN ou Corante Aquoso Profissional |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3) | 62 - 63 % |
| COV (NP EN ISO 11890-2) | 2.004/42IIA (g) (50/30) Máx. COV 0 g/l |
| Apresentação | 4 l, 750 ml e 250 ml |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Eliminar da superfície o material solto e não consolidado. Distribuir o produto pela superfície a cobrir, alisar a superfície à vista. Uma vez seco lixar para nivelar e posteriormente pintar.

Sobre fendas ou superfícies de material muito absorvente, humedecer ou preparar com Fixador Hidrolin antes da aplicação da massa.

Em aplicações sobre metais, proteger previamente com primários adequados.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158



05A - MASSA PLÁSTICA TITAN