

COMPACTADOR TITAN



Código de producto : 05E

Descripción

Aditivo que mezclado con el agua de amasado del mortero proporciona mejoras en la adherencia, flexibilidad e impermeabilidad del cemento.

Mejora la adherencia de la lechada o mortero sobre muy distintos soportes, como hormigón, tanto nuevo como envejecido, piedra natural, pizarra, material cerámico, corcho, madera, azulejos e incluso sobre vidrio. Consigue un mortero más elástico y mejora la impermeabilidad. Incrementa su plasticidad, resistencia a la abrasión y evita la formación de polvo.

Datos técnicos

Naturaleza	Copolimero
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,00 - 1,10 kg/l
Limpieza de Utensilios	Agua
Presentación	5 Kg y 1 Kg

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Preparación del soporte: los soportes deben estar sanos, es decir, limpios y exentos de grasa, aceites, óxidos, restos de pinturas, cementos y partes sueltas o mal adheridas.

Capa de fondo: diluir 1 parte de **Compactador TITAN** en cinco de agua, mezclar bien y aplicar. Dejar secar 2 - 3 horas.

Lechada de adherencia: en general las proporciones de mezcla serán, cemento / arena: 1/1 en volumen. Para su amasado diluir 1 parte de **Compactador TITAN** en 3 partes de agua. La cantidad de líquido será la necesaria para obtener la textura deseada. Esta lechada de adherencia puede hacerse considerablemente más fuerte si se usa una relación 1 parte de **Compactador TITAN** en 2 partes de agua.

Mortero compactado: en general las proporciones de mezcla serán, cemento / arena: 1/3 en volumen. Para su amasado diluir 1 parte de **Compactador TITAN** en 3 partes de agua, hasta conseguir la consistencia deseada.

Hormigón poroso:

Capa de fondo: diluir 1 parte de **Compactador TITAN** en 3 de agua y aplicar dos capas.

Lechada de adherencia: en la proporción detallada en el apartado anterior para la lechada de adherencia.

Mortero compactado: en la proporción detallada en el apartado anterior para el mortero compactado.

Vidrio:

Capa de fondo: diluir 1 parte de **Compactador TITAN** con 1 parte de agua y aplicar una capa.

Mortero compactado: en la proporción detallada en el apartado anterior para el mortero compactado.

Soportes lisos compactados como piedra natural, etc.:

Capa de fondo: diluir 1 parte de **Compactador TITAN** con 2 de agua y aplicar 1 capa.

Mortero compactado: en la proporción detallada en el apartado anterior para el mortero compactado.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

TITAN

05E - COMPACTADOR TITAN

