

COMPACTADOR TITAN



Código do produto: 05E

Descrição

Aditivo que misturado com água na massa de cimento proporciona melhorias na aderência, flexibilidade e impermeabilidade do cimento.

Melhora a aderência da goma do cimento ou argamassa sobre os mais diversos suportes, tais como betão, tanto novo como envelhecido, pedra natural, ardósia, material cerâmico, cortiça, madeira, azulejos e mesmo sobre vidro. Consegue-se uma argamassa mais elástica e melhora a impermeabilidade. Incrementa a sua plasticidade, resistência à abrasão e evita a formação de pó.

Dados Técnicos

Natureza	Copolimero
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,00-1,10 Kg/l
Limpeza de Utensílios	Água
Apresentação	5 kg e 1 kg

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Preparação do suporte: os suportes devem estar robustos, isto é, limpos e isentos de gordura, óleos, óxidos, restos de tintas, cimentos e partes soltas ou com má aderência.

Camada de fundo: diluir 1 parte de **Compactador TITAN** em cinco partes de água, misturar bem e aplicar. Deixar secar 2-3 horas.

Goma de Cimento para aderência: em geral as proporções da mistura serão, cimento/ areia: 1/1 em volume. Para amassar diluir 1 parte de **Compactador TITAN** em 3 partes de água. A quantidade de líquido deverá ser a necessária para obter a textura desejada. Esta Goma de cimento para aderência pode fazer-se consideravelmente mais forte se diluir 1 parte de **Compactador TITAN** em 2 partes de água.

Argamassa compactada: em geral as proporções da mistura serão, cimento/ areia: 1/3 em volume. Para amassar diluir 1 parte de **Compactador TITAN** em 3 partes de água, até obter a consistência desejada.

Betão poroso:

Camada de fundo: diluir 1 parte de **Compactador TITAN** com 3 de água e aplicar duas camadas.

Goma de Cimento para aderência: a proporção detalhada no item anterior da Goma de Cimento para aderência.

Argamassa compactada: na proporção detalhada no item anterior da Argamassa compactada.

Vidro:

Camada de fundo: diluir 1 parte de **Compactador TITAN** com 1 de água e aplicar uma camada.

Argamassa compactada: na proporção detalhada no item anterior da Argamassa compactada.

Suportes lisos compactadas como pedra natural, etc.:

Camada de fundo: diluir 1 parte de **Compactador TITAN** com 2 de água e aplicar uma camada.

Argamassa compactada: na proporção detalhada no item anterior da Argamassa compactada.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2015-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

05E - COMPACTADOR TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

