

SELANTE DE BASE AQUOSA TITAN

Interior - Exterior



Código do produto: 05F

Descrição

Primário branco em base aquosa para superfícies porosas de gesso e madeira. Boa penetração, aderência e propriedades de selagem das superfícies, evita os rechupes dos acabamentos. Fácil de aplicar e lixar. Pela sua natureza aquosa, tem baixo odor.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica Uretanada
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,37 - 1,43 kg/l
Rendimento	8 - 10 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluição	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
Coloração	Corante Universal TITAN
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	40,5 - 41,5%
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COV 29g/l
Apresentação	4 l e 750 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

Limpar a superfície a pintar, eliminar o pó, ou tintas com má aderência.

Depois de aplicar o Selante deixar passar no mínimo 6 horas para repintar com a tinta ou esmalte de acabamento, alisar ou lixar previamente a superfície isolada.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Gesso: uma vez liso (lixado) e limpo, aplicar diretamente **Selante de Base Aquosa Titan**. Se o acabamento tem de ser de cor, pode-se colorir o Selante com **Corante Universal Titan**, com o que, na maioria dos casos, só necessita de uma camada do produto final.

Sobre gessos mortos (pulverulentos), aplicar antes do **Selante de Base Aquosa Titan**, uma camada de **Hidrolin Fixador Base Aquosa**.

Madeira: aplicar diretamente o Selante sem diluir. Facilita a lixagem, elimina a 'repelência' característica das madeiras muito brandas e porosas. Antes de aplicar o Selante, recomenda-se proteger a madeira de humidades, fungos e apodrecimento, tratando-a previamente com **Titanxyl Proteção Total Ultra**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-12

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

AkzoNobel



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158



05F - SELANTE DE BASE AQUOSA TITAN