

# ZARCÃO SINTÉTICO TITANLUX

Interior- Exterior



Código do produto: 062



## Descrição

Primário sintético antioxidante de secagem rápida e isento de chumbo. Grande aderência, dureza e resistência à intempérie.

## Campos de Aplicação

Protecção antioxidante do ferro em: móveis, máquinas, electrodomésticos, caixas eléctricas, etc.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica modificada
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Laranja e Cinzento
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,35 - 1,40 kg./l
<b>Rendimento</b>	10 - 14 m <sup>2</sup> /l ( por camada)
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 - 2 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	8 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Titan
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	40 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	52,8 - 59 % (segundo cor)
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2004/42IIA (i) (600/500) Max. COVs 370 g/l
<b>Apresentação</b>	4 l, 75ml, 375ml e 125 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, desengorduradas e desoxidadas.

Para acabamentos com diluentes energéticos, como nitro celulose, vinílicos, acrílicos e epoxis é necessária uma aplicação intermédia de **Aparelho Sintético Titan**.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar diretamente 2 camadas de **Zarcão Sintético Titanlux**.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158

