

PEINTURE AU MINIMUM DE FER TITAN

Intérieur



Code Produit: 065



Description

Sous couche type synthétique gras pour des surfaces en bois et en fer.

Domaines d'Application

Légère action antirouille, pour des travaux courants entamés dans des structures métalliques, machines agricoles, etc. On peut l'utiliser aussi comme couche de fond pour bois.

Données Techniques

Type de Produit	Synthétique-gras
Finition	Semi mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Brun-rougeâtre
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,55 - 1,60 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	9 - 11 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	8 - 10 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 - 48 heures
Méthodes d'Application	Brosse ou rouleau
Nettoyage des Outils	Dissolvant pour Synthétiques ou Essence de Térébenthine TITAN
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	41 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	60 - 62 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 320 g/l
Conditionnement	4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, dérouillées et dégraissées.

Pour les travaux à l'extérieur, appliquer d'abord une bonne protection antirouille avec du Sous Couche Antirouille Synthétique TITANLUX ou Sous Couche Multi-Usage TITAN.

Pour des finitions avec des produits à base de solvants énergiques, comme nitrocellulose, vinyliques, acryliques et époxis, on a besoin d'une couche intermédiaire de Mastic Synthétique TITAN.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Appliquer directement 1 ou 2 couches de Peinture au Minium de Fer TITAN. Terminer par 1 ou 2 couches de Laque RESTORIN, Laque Synthétique (Glycéro) TITANLUX ou Laque TITANLAK.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour une surface non préparée.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2017-02

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

065 - PEINTURE AU MINIMUM DE FER TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

