

# TINTA DE ZARCÃO DE FERRO TITAN

Interior



Código do produto: 065

## Descrição

Primário sintético oleoso para ferro e madeira.

## Campos de Aplicação

Ligeira ação antioxidante, para trabalhos correntes em estruturas metálicas em ambientes de corrosão baixa. Também se pode utilizar como primeira demão para madeira.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Sintética oleosa
<b>Acabamento</b>	Semi mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Castanho avermelhado
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,55 - 1,60 kg./l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	9 - 11 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 6 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	24 - 48 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha ou rolo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Mineral
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	41 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	60 - 62 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 320 g/l
<b>Apresentação</b>	4 l e 750ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a preparar devem estar limpas, secas desengorduradas e desoxidadas.

Para trabalhos no exterior expostos aos agentes climáticos, é necessária uma proteção anticorrosiva adequada com **Zarcão Sintético Titanlux** ou **Primário Multiusos**.

Para acabamentos com solventes energéticos, como nitro celulose, vinílicos, acrílicos e epoxis é necessária uma aplicação intermédia de **Aparelho Sintético Titan**.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar diretamente 1 ou 2 camadas de **Tinta de Zarcão de Ferro Titan**. Acabar com uma ou duas camadas de **Esmalte**

**Restorín Alquídico Brilhante, Esmalte Sintético Titanlux Brilhante ou Esmalte Laca Titanlak.**

**MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2017-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

065 - TINTA DE ZARCÃO DE FERRO TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

