

TITAN MONOCOUCHE

Intérieurs. Mat



Code Produit: 069



Description

Peinture émulsion mate lessivable pour la décoration de murs et plafonds en intérieurs. Haut pouvoir garnissant et blanc lumineux. Ne coule pas. N'éclabousse pas. Elle couvre la surface avec une seule couche.

Données Techniques

Type de Produit	Copolymère en émulsion
Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc et nuancier
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	Blanc: 1,54 - 1,60 Kg/l, Couleurs: 1,39 - 1,60 Kg/l
Rendement	9 - 11 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 60 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet
Diluant	Eau
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Teinture	Colorant Universel TITAN, Colorant à l'Eau Professionnel ou Système Servicolor
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	Blanc: 41,5 - 42,5 %, Couleurs: 40 - 47 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV 15g/l
Conditionnement	Blanc et tonalités claires (selon la couleur): 10 l, 5 l (bac rectangulaire) et 750 ml. Tonalités intenses (selon la couleur): 5 l (bac rectangulaire), 2,5 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Certificats

Résistance au Frottement Humide UNE EN ISO 11998: Classe 2
Emission de COV ISO 16000-6: A +

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Appliquer une 1ère couche diluée à 10 - 15% d'eau. Appliquer une 2ème couche sans diluer.

Sur des surfaces en mauvais état, réparer les zones endommagées. enlever complètement tous les restes de matériaux mal

adhérés. Nettoyer et dépolir la surface.

Pour renforcer la surface et homogénéiser la porosité ainsi que sur des peintures à la détrempe, à la colle, à la chaux ou sur des surfaces où elles ont été enlevées, on recommande une couche de fond de Sous-Couche TITAN ou Fixateur Hidrolin.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver et brosser la surface, et puis appliquer la peinture sans diluer.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer complètement les peintures anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2021-10

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U - Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F-95, H. nº B-45052. Inscip. 210
N.I.F. B-08218158

