

TITAN MONOCOUCHE

Intérieurs. Mat



Code Produit: 069

Description

Peinture émulsion mate lessivable pour la décoration de murs et plafonds en intérieurs. Haut pouvoir garnissant et blanc lumineux. Ne coule pas. N'éclabousse pas. Elle couvre la surface avec une seule couche.

Données Techniques

Type de Produit	Copolymère en émulsion
Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc et nuancier
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	Blanc: 1,56 - 1,60 Kg/l, Couleurs: 1,39 - 1,60 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	9 - 11 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 60 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet
Diluant	Eau
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Teinture	Colorant Universel TITAN, Colorant à l'Eau Professionnel ou Système Servicolor
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	Blanc: 41,5 - 42,5 %, Couleurs: 40 - 47 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV 15g/l
Conditionnement	Blanc et tonalités claires (selon la couleur): 10 l, 5 l (bac rectangulaire) et 750 ml. Tonalités intenses (selon la couleur): 5 l (bac rectangulaire), 2,5 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Certificats

Résistance au Frottement Humide UNE EN ISO 11998: Classe 2

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Appliquer une 1ère couche diluée à 10 - 15% d'eau. Appliquer une 2ème couche sans diluer.

Sur des surfaces en mauvais état, réparer les zones endommagées. enlever complètement tous les restes de matériaux mal adhérents. Nettoyer et dépeussier la surface.

Pour renforcer la surface et homogénéiser la porosité ainsi que sur des peintures à la détrempe, à la colle, à la chaux ou sur des surfaces où elles ont été enlevées, on recommande une couche de fond de Sous-Couche TITAN ou Fixateur Hidrolin.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver et brosser la surface, et puis appliquer la peinture sans diluer.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer complètement les peintures anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2015-06

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

069 - TITAN MONOCOUCHE

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

