

PREPARAÇÃO MULTIUSOS TITAN

Interior- Exterior



Código do produto: 06A

Descrição

Primário anticorrosivo de secagem rápida para todo o tipo de superfícies. Extraordinária aderência sobre um grande número de suportes.

Campos de Aplicação

Proteção contra a oxidação nas superfícies de ferro. Primário aderente para Galvanizado, alumínio, aço, latão, cobre e zinco. Melhora a aderência em superfícies de PVC duro, melamina e azulejos. Para a pintura de azulejos submetidos a muita humidade, a Preparação Multiusos oferece uma excelente aderência.

Não aplicar sobre poliestireno expandido.

Dados Técnicos

Natureza	Vinílica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e gama de cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,26 - 1,43 kg./l segundo a cor
Rendimento (UNE 48282)	8 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 h - 1h 30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 horas ou 24 horas quando pintar com produtos de dois componentes
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Limpeza de Utensílios	Solvente Sintéticos e Oleosos Titan, Solvente Universal TITAN ou Solvente Limpeza Titan.
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	Metais não ferrosos: 35 - 55 µ (1 demão), Metais ferrosos: 70 - 100 µ (2 demãos)
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	42 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	42 - 46 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 500 g/l
Apresentação	4 l, 2,5 l, 500 ml e 125 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Os pares de produtos: Preparação Multiusos Cod. 06A e Esmalte Sintético Titanlux Cod.001 e Preparação Multiusos Cod. 06A e Titanlak Esmalte Laca Acetinado Cod.011 tem a classificação de Reação ao Fogo B-s1, d0 segundo a norma NP EN 13501-1:2007+A1:2010, sempre que se apliquem conjuntamente como sistema de primário mais acabamento, sobre materiais de

reação ao fogo A1.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, desengorduradas e desoxidadas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aço: desoxidar utilizando escova de dentes ou lixa. Desengordurar e eliminar o pó e os resíduos de óxido.

Galvanizado, PVC, zinco, latão, alumínio e cobre e azulejos: limpar com água e detergente amoniacal. Se lixar suavemente melhora a aderência. Aplicar 1 demão de primário. Em zonas húmidas, aplicar 2 demãos de primário.

Madeira: Lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar 1 ou 2 demãos segundo absorção, lixar entre camadas se desejar um acabamento fino. Em madeiras expostas à intempérie, aplicar previamente **Titanxyl Proteção Total Ultra**.

Pode aplicar duas camadas de primário ou esmalte alquídico passadas 2 horas. Para acabamentos com produtos de dois componentes epoxis e poliuretanos o acabamento deve ser efetuado passadas 24 horas de aplicação da última camada de **Preparação Multiusos Titan**.

Interiores: aplicar 1 demão de **Preparação Multiusos Titan**.

Exteriores: aplicar 2 demãos de **Preparação Multiusos Titan**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como em superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2016-12

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

06A - PREPARAÇÃO MULTIUSOS TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

