

DECAPANTE PARA PATENTES AL AGUA

TITAN



Código de producto : 06G

Descripción

Decapante especial para eliminar patentes de superficies convenientemente imprimadas con imprimaciones epoxi.

Uso exclusivo profesionales.

Campos Aplicación

Se trata de un decapante al agua especial para eliminar antiincrustantes y patentes envejecidas. Especialmente indicado para cascos de poliéster ya que no afecta al Gel-Coat.

Datos técnicos

Rendimiento	3 - 5 m ² /l
Métodos de Aplicación	Brocha y rodillo
Limpieza de Utensilios	Agua
Presentación	4 l

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Aplicar una capa de decapante y esperar 4 - 5 horas aproximadamente. Aplicar una segunda capa sin retirar la primera y dejar actuar unas 12 - 18 horas. Eliminar con chorro de agua a presión. Si es necesario repetir el mismo procedimiento hasta eliminar todas las capas envejecidas.

Proteger con cinta de pintar la zona del Gel-Coat de la obra muerta, ya que el decapante podría matizarlo. (No actúa sobre esmaltes ni imprimaciones de dos componentes).

No utilizar en zonas dónde pueda haber metal sin imprimir.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Abrir con precaución el envase y utilizar gafas de seguridad.

Fecha de actualización: 2016-01 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F- 95. H. nº B-45052. Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

