

TITANLUX COBERTURA TOTAL -TABULEIRO-

Interior - Exterior (*). Mate



Código do produto: 06T

Descrição

Tinta lavável de interior/ exterior que cobre com uma só camada.

Decora paredes e tetos com um acabamento de qualidade e muito resistente. Inodoro. Não pinga nem salpica. Com conservante anti fungo. Respeita o meio ambiente.

Dados Técnicos

Natureza	Vinílica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e cores . (*) Cores não aconselhadas no exterior: 1014 Amarelo Mel/ 1016 Verde Lima / 1017 Verde Maça
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,56 - 1,62 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	8 - 10 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	43,5 - 44,5 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV <10 g/l
Apresentação	Embalagem com tabuleiro aplicador de 4l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Reação ao fogo NP EN 13501-1:2007+A1:2013: B-s1, d0 sobre silicato cálcio.

Resistencia à esfrega humida NP EN ISO 11998: Classe 2.

Determinação da razão de constraste (poder de cobertura) NP-EN-ISO 6504-3: 8,7 m²/l (98 % poder de cobertura)

Resistência contra os fungos NP EN 15457:2014: Crescimento 0.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15 % de água, aplicar uma segunda sem diluir. Sobre superfícies em mau estado, limpar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira camada de **Fixador ou Selante TITAN**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluir a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda camada tal e qual.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: IPBC para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2018-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

06T - TITANLUX COBERTURA TOTAL -TABULEIRO-

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

