

# TITANLUX COUVERTURE TOTALE - BAC RECTANGULAIRE

Intérieur - Extérieur (\*). Mat



Code Produit: 06T

## Description

Peinture lessivable pour intérieur/extérieur. Haut pouvoir couvrant. Monocouche. Très garnissante. Pour peindre des murs et plafonds quand on a besoin d'une finition de qualité. Sans odeur. Ne coule pas. N'éclabousse pas. Contient des conservateurs antifongiques. Respecte l'environnement.

(\*) Couleurs non aptes pour extérieur: 1014 Jaune Miel / 1016 Vert Lime / 1017 Vert Pomme

## Données Techniques

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Type de Produit                       | Vinylque   |
| Finition                              | Mate   |
| Couleur (UNE EN ISO 11664-4)          | Blanc et nuancier. (*) Couleurs non aptes pour extérieur: 1014 Jaune Miel / 1016 Vert Lime / 1017 Vert Pomme |
| Densité (UNE EN ISO 2811-1)           | 1,52 - 1,62 Kg/l   |
| Rendement (UNE 48282)                 | 8 - 10 m <sup>2</sup> /l   |
| Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)    | 30 - 60 minutes  |
| Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283) | 8 heures   |
| Méthodes d'Application                | Brosse, rouleau et pistolet  |
| Diluant                               | Eau  |
| Température d'Application, HR<80%     | +10°C - +30°C  |
| Teinture                              | Colorant Universel TITAN et Colorant à l'Eau Professionnel   |
| Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)    | 43,5 - 44,5 %  |
| COV (UNE EN ISO 11890-2)              | 2004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV <10 g/l   |
| Conditionnement                       | Bac rectangulaire 4 l  |

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Certificats

**Réaction au Feu UNE EN 13501-1:2007+A1:2009:** B-s1, d0 sur silicate de calcium.

**Résistance au frottement humide: Norme UNE EN ISO 11998:** CLASSE 2.

**Détermination de contraste (pouvoir masquant) UNE-EN-ISO 6504-3:** 8,7 m<sup>2</sup>/l (98% pouvoir masquant).

**Résistance aux moisissures UNE EN 15457:** Croissance 0

## Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le contenu dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

#### **SURFACES NON PRÉPARÉES:**

Sur des surfaces en bon état, appliquer une première couche diluée avec 10 - 15 d'eau. Appliquer une deuxième couche sans diluer.

Sur des surfaces en mauvais état, réparer les dommages et éliminer toutes les particules mal adhérentes. La surface doit rester consistante, propre et sans poussière.

Pour consolider la surface et homogénéiser la porosité, ainsi que sur des peintures à la détrempe, à la chaux, à la colle ou des surfaces où elles ont été éliminées, appliquer une couche de fond de Fixatif ou Sous-Couche TITAN.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:**

Appliquer la peinture directement après avoir lavé et brossé la surface, en diluant la première couche avec 10 - 15% d'eau. Passer une deuxième couche sans diluer.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:**

Enlever totalement les couches anciennes et procéder comme pour des surfaces non-préparées.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Contient: IPBC pour protéger les propriétés initiales de l'article traité.

Réduisez au minimum le gaspillage de peinture en adaptant l'achat au rendement recommandé. Récupérez la peinture restante pour une nouvelle utilisation. La réutilisation de la peinture peut effectivement minimiser les effets environnementaux sur le cycle de vie des produits. Les déchets peuvent être déposés dans des conteneurs de déchets urbains. Stocker dans un récipient hermétiquement fermé et identifié entre 5 ° C et 40 ° C.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2019-02

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



06T - TITANLUX COUVERTURE TOTALE - BAC RECTANGULAIRE