

# ANTIFOULING VINÍLICA 'ABLATIVA'

## TITAN



Código do produto: 075

## Descrição

Antifouling de natureza semi dura e aderente com um forte poder anti incrustante. Mantém o casco mais tempo livre de incrustações e ajuda a embarcação a alcançar a sua velocidade máxima.

## Campos de Aplicação

Como anti incrustante em superfícies submersas (obra viva).

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco e gama de cores
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	Branco: 1,9 - 2,0 kg /l, Resto das cores: 1,8 - 2,0 Kg /l
<b>Rendimento</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l por camada
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 - 25 minutos. Imersão ( Lançamento): ultrapassadas 12 horas e até 6 meses
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	8 - 12 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha e rolo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	80 - 90 μ secas em 2 camadas)
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	25 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	46 - 52 %
<b>Apresentação</b>	4 l e 750 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar a embalagem antes de a utilizar. A superfície deve estar polida, limpa, seca e isenta de sal (lavada). Não pintar em pleno sol, nem com orvalho.

Em zonas de grande desgaste, como a linha de flutuação, quilha, leme, etc., recomenda-se uma camada adicional já que a turbulência exerce um auto polimento mais rápido.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Superfícies de poliéster:** desengordurar com **Diluyente TITAN Yate** e aplicar 2 camadas de **Primário Anticorrosivo Epoxi TITAN Yate** em intervalos de 24 horas. Para sistemas preventivos de osmose aplicar o **Primário Epoxi M -150 TITAN Yate**.

**Superfícies metálicas:** aplicar 1 camada de **Primário Epoxi TITAN Yate**. Passadas 24 horas aplicar 3 - 4 camadas de

**Primário Epoxi M -150 TITAN Yate** seguindo rigorosamente as instruções da embalagem.

**Superfícies de madeira:** aplicar 2 camadas de **Primário Anticorrosiva Epoxi TITAN Yate**, a 1ª camada diluída com uns 20% de **Diluyente TITAN Yate**.

Em todos os casos acabar com 2 demãos de Antifouling.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Lavar com jacto de água doce e aplicar diretamente 2 demãos de Antifouling. Se as tintas velhas não são vinílicas, devem eliminar-se por completo com **Decapante à Base de Água para Antifouling Titan**, seguido de uma lavagem com água doce. Proceder como nas superfícies não preparadas.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar por completo com **Decapante à Base de Água para Antifouling Titan**, seguida de uma lavagem com água doce. Proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

075 - ANTIFOULING VINÍLICA 'ABLATIVA'

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

