ESMALTE URETANADO

Interior - Exterior. Brillante

TITAN

Código de producto : 077

Descripción

Esmalte brillante monocomponente. Seca por oxidación. Muy fácil de aplicar. Aplanamiento perfecto. Alto brillo de larga duración. Muy duro y resistente al ambiente marino, roces, grasas, petróleo, etc.

Campos Aplicación

Para la protección y decoración de superficies en ambientes marinos. Salas de máquinas, camarotes, cubiertas, costados, superestructuras, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica uretanada
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco y gama colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	Blancos: 1,20 - 1,25 Kg./l, Colores: 0,92 - 1,05 kg/l
Rendimiento	12 -14 m2/litro (35 - 45 µ secas)
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 horas
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola.
Dilución	Brocha y rodillo: 0 - 5%, Pistola: 5 - 15%
Diluyente	Aguarrás Mineral ó Disolvente Sintéticos y Grasos
Limpieza de Utensilios	Aguarrás Mineral ó Disolvente Sintéticos y Grasos
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	60 - 100 µ secas (aplicadas en 2 ó 3 manos)
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	42ºC
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	Blanco: 54 - 56%, Colores: 43 - 46%
Presentación	4 l y 750ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. La superfice debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol ni con rocío (la temperatura del soporte debe ser, como mínimo 3ºC superior a la temperatura del punto de rocio)

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Madera: *Superestructura:*Aplicar una o dos manos de ***Selladora TITAN***, ***Preparación Multiusos TITAN*** o l***mprimación Epoxi TITAN Yate***. Acabar con ***Esmalte Uretanado***.
Hierro: *Superestructura:*Aplicar una mano de ***Imprimación Epoxi TITAN Yate*** diluida un 20% con ***Diluyente TITAN Yate***. A partir de las 24 horas aplicar 2 capas de ***Imprimación Epoxi M150 TITAN Yate***, antes de 72 horas acabar con ***Esmalte Uretanado***.
En ambos casos, si el acabado es para interiores, 2 manos de Esmalte Uretanado son suficientes. En exteriores son necesarias 3 manos.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Limpiar, lijar y aplicar directamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar por completo y proceder como en superificies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.
Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-05 La presente edición anula las anteriores.
La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158