

MASSA EPOXI

Dois Componentes

TITAN



Código do produto: 079

Descrição

Excelente aderência e flexibilidade, grande poder de enchimento sem contracção ao secar. Fácil aplicação e boa extensibilidade. Excelente resistência à água.

Campos de Aplicação

Para a uniformização e enchimento de irregularidades nas superfícies a pintar, quer sejam de aço, madeira, poliéster, alumínio, fibra de vidro; em todo o tipo de embarcações, pranchas de surf., etc.

Dados Técnicos

Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Grisáceo
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,8 - 2,0 kg /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Lixado e Pintado: 8 - 10 horas
Proporção da Mistura	Base: 2, Endurecedor: 1
Vida da Mistura a 23°C	1 - 2 horas
Métodos de Aplicação	Espátula
Limpeza de Utensílios	Diluyente TITAN Yate
Condições de Aplicação, HR<80%	15 - 40 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	64 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	92,5 - 93,5 %
Apresentação	750 e 375 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

A superfície deve estar lixada, limpa, seca e isenta de sal (lavada). Não pintar em pleno sol, nem com orvalho. Misturar no momento de utilização, 2 partes em volume de Base com 1 parte de endurecedor até que a mistura alcance uma cor grisáceo (acinzentada) uniforme. Aplicar a mistura antes de ultrapassar 1 hora.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar com espátula. Pode-se pintar passadas 8 - 12 horas (segundo temperatura), previamente lixada. Para facilitar a lixagem, efectua-la antes das 48 horas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar e aplicar directamente com espátula.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar por completo e proceder como nas superfícies novas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscricp. 210
N.I.F. B-08218158

