

MASTIC ÉPOXY

Bicomposant



Code Produit: 079

Description

À deux composants. Excellente adhésion et flexibilité, grand pouvoir de colmatage, sans contraction au séchage. Ne décroche pas. Application aisée. Bon étalement. Très résistant à l'

Domaines d'Application

Pour reboucher des irrégularités sur les surfaces à peindre en fer, bois, polyester, aluminium, fibre de verre, etc. Pour toutes sortes de bateaux, planches de surf, etc.

Données Techniques

Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Grisâtre
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,8 - 2,0 Kg/l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	8 - 10 heures
Proportion du Mélange	Base: 2, Durcisseur: 1
Pot Life à 23°C	1 - 2 heures
Méthodes d'Application	Spatule
Nettoyage des Outils	Diluant TITAN YATE (tandis qu'il est mou)
Température d'Application, HR<80%	+15°C - +40°C
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	64 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	92,5 - 93,5 %
Conditionnement	750 et 375 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Les surfaces doivent être poncées, propres, sèches et exemptes de sel (laver la surface). Ne pas peindre en plein soleil ou avec de la rosée.

Bien mélanger 2 parties en volume de BASE avec 1 partie en volume de DURCISSEUR jusqu'à

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Appliquer à la spatule. Le mastic peut être peint après 8 - 12 heures (selon température). Pour faciliter cette opération, poncer avant 48 heures.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Nettoyer, poncer et appliquer directement à la spatule.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Enlever les couches anciennes complètement et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-11

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

079 - MASTIC ÉPOXY

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

