

HUILE POUR TECK



Code Produit: 07B

Description

Composition à base d'huiles naturelles qui imprègnent et protègent le bois. Contient des filtres ultraviolets. Odeur très faible.

Domaines d'Application

Pour la protection et la restauration des bois de teck exposés aux intempéries.

Données Techniques

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore et teck.
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,80 - 0,85 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	10 - 18 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 4 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 heures.
Méthodes d'Application	Brosse ou tampon à vernir
Nettoyage des Outils	Diluant sans odeur ou White Spirit TITAN
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	27 - 28 %
Conditionnement	4 l , 750 ml et 375 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Teck vieilli ou avec des taches d'huile, graisse, etc : nettoyer et dégraisser avec du Dérouillant TITAN YATE. Rincer à l'eau. Poncer pour éliminer les restes de saleté, huile, etc. et la couche superficielle grisâtre. Le bois doit être complètement sec avant d'appliquer l'Huile pour Teck.

Laisser sécher au moins 24 heures avant de marcher sur la surface ou appliquer une deuxième couche, si nécessaire.

Pour la première application, on recommande deux couches. Après il suffit d'appliquer une couche d'entretien chaque 3 - 5 mois.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2014-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



07B - HUILE POUR TECK