

PATENTE COLAS



Código de producto : 07C

Descripción

Patente Antifouling sin estaño. Evita las incrustaciones en los motores fuera borda, hélices, flaps, timón, etc. La especial formulación a base de Hostaflon mejora el rendimiento del motor al reducir el rozamiento con el agua.

Campos Aplicación

Motores fuera borda, hélices, flaps, timón, colas, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Vinílica
Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Negro y gris
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,60 - 1,70 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	25 - 30 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	A partir de que este seco
Métodos de Aplicación	Spray
Limpieza de Utensilios	Diluyente TITAN Yate
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	50 - 100 μ película seca (aplicadas en 2 - 3 capas)
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Presentación	500 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar fuertemente el envase antes de su uso. La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol, ni con rocío.

Para parcheo sobre metales al descubierto en procesos de secado rápido, pueden aplicarse 2 capas de **Spray Imprimación Marina TITAN Yate**, antes de aplicar **Spray Patente Colas**.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Desengrasar, lijar superficialmente y eliminar el polvillo. Pulverizar dos capas abundantes del **Spray Patente Colas** a 15 - 25 cm. de la superficie.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Sin incrustaciones, lijar superficialmente, eliminar el polvillo. Pulverizar dos capas de la **Spray Patente Colas** a 15 - 25 cm. de la superficie.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Con metal al descubierto y restos de imprimaciones y/o patentes, sanear y eliminar por completo hasta llegar al metal. Aplicar 2 capas de **Imprimación Epoxi TITAN Yate** y proceder como en mantenimiento de superficies ya pintadas en buen estado.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

07C - PATENTE COLAS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

