

# MINIM DE PLOMB BATEAUX DE PÊCHE

Intérieur - Extérieur



Code Produit: 07F

## Description

Sous-couche classique antirouille à base d'huile pour fer et acier. Par sa condition grasse, elle pénètre et imprègne les concavités où il est difficile d'éliminer la rouille, en assurant une protection très efficace. Spécial pour des bateaux de pêche et environnements agressifs.

## Domaines d'Application

Pour toutes sortes des structures métalliques: ponts, poteaux, bassins, etc. Elle s'utilise aussi comme sous-couche pour peindre des embarcations en bois.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Oléo synthétique
<b>Finition</b>	Semi mate
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Orange typique
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,96 - 2,02Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	10 - 14 m <sup>2</sup> /l (35 - 45 μ )
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	6 - 8 heures
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	48 - 72 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse
<b>Nettoyage des Outils</b>	Diluant pour Synthétiques ou Essence de Térébenthine TITAN
<b>Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO 2808)</b>	70 - 100 μ
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	44 °C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	56 - 57 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2004/42IIA (i) (600/500) Max. COVs 350 g/l
<b>Conditionnement</b>	4 l et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot avant et pendant utilisation. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, dérouillées et dégraissées. Appliquer deux couches minces et laisser sécher complètement avant d'appliquer la peinture de finition. Si on a besoin d'un séchage plus rapide, utiliser du Primaire Marin TITAN YATE.

# Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2018-08

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

07F - MINIM DE PLOMB BATEAUX DE PÊCHE

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

