

# MINIO DE PLOMO

Exterior - Interior



Código de producto : 07F

## Descripción

Imprimación antioxidante al aceite para hierro y acero. Por su condición grasa, penetra e impregna los lugares de difícil eliminación del óxido, asegurando una muy eficaz protección. Especial para embarcaciones de pesca y ambientes marinos agresivos.

## Campos Aplicación

Para toda clase de estructuras de hierro y acero. También se usa como preparación en embarcaciones de madera.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Óleo sintética
<b>Acabado</b>	Semi mate
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Naranja característico
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,96 - 2,02 Kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	10 - 14 m <sup>2</sup> /l (35 - 45 μ secas)
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	6 - 8 horas
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	48 - 72 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Titan
<b>Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)</b>	70 - 100 μ
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	44 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	56 - 57 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 350 g/l
<b>Presentación</b>	4 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas. Aplicar dos capas delgadas y dejar secar a fondo antes de aplicar la pintura de acabado. De precisar un secado rápido, utilizar **Imprimación Marina TITAN Yate**.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

07F - MINIO DE PLOMO

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

