

# VERNIS POLYURÉTHANE + ACRYLIQUE

Intérieurs - Extérieurs. Satiné



Code Produit: 07L

## Description

Vernis bicomposant satiné à base de Polyol Acrylique à haut degré de réticulation et de l'isocyanate aliphatique. Contient des filtres UV. Très résistant aux agents chimiques, graisses, essence, gazole, etc. spécialement dans des environnements marins. Très dur et élastique. Grande rétention du brillant, très résistant à l'usure et aux lavages. Non-jaunissant.

## Domaines d'Application

Pour la protection de surfaces en bois dans des environnements marins et sur la ligne de flottaison. Apprroprié pour les bois de teck, iroko, mélis, tableau marin, etc.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Polyol acrylique catalysé avec de l'isocyanate aliphatique
<b>Finition</b>	Satinée
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,00 - 1,02 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	14 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	3 - 4 heures
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	12 - 24 heures
<b>Proportion du Mélange</b>	Base: 4 - Durcisseur: 1
<b>Pot Life à 23°C</b>	4 - 8 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Pistolet aérogaphique, Rouleau, Brosse
<b>Dilution</b>	Pistolet: 10 - 20%, Brosse et Rouleau: 3 - 5%
<b>Diluant</b>	Diluant TITAN YATE
<b>Nettoyage des Outils</b>	Diluant TITAN YATE
<b>Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO 2808)</b>	80 µ de film sec
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	35 °C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	45 - 47%
<b>Conditionnement</b>	750 ml.

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

La surface doit être poncée, exempte de sel, propre et sèche. Ne pas vernir en plein soleil ou avec de la rosée.  
Bois durs (teck, iroko ou bois exotiques) et bois résineux (sapin, etc.) : Laver à fond avec du Diluant TITAN YATE pour éliminer la résine. Diluer la première couche avec 10% de Diluant TITAN YATE. Attendre 24 heures pour voir s'il y a de la résine suintante ou le séchage est retardé. Si cela est le cas, laver une fois de plus avec du Diluant TITAN YATE. Poncer à mater entre chaque couche. Terminer par 2 - 3 couches de Vernis Polyuréthane + Acrylique TITAN YATE sans diluer.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Diluer la première couche avec 20 - 30% de Diluant TITAN YATE. Poncer à mater entre chaque couche et terminer par 2 - 3 couches de Vernis Polyuréthane + Acrylique TITAN YATE sans diluer.

### ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Éliminer complètement le vernis craquelé ou détaché. Poncer à mater le vernis ancien bien adhérent et terminer par 2 - 3 couches de Vernis Polyuréthane + Acrylique TITAN YATE, sans diluer.

### ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Entretien de surfaces peintes en mauvais état: Enlever les couches anciennes en mauvais état moyennant ponçage ou brossage ou avec du Décapant Plus TITAN jusqu'à atteindre du bois consistant. De suite, procéder comme pour des surfaces non préparées.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-03

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

07L - VERNIS POLYURÉTHANE + ACRYLIQUE

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

