

# VERNIZ POLIURETANO + ACRÍLICO

Interiores - Exteriores - Acetinado

**TITAN**



Código do produto: 07L

## Descrição

Verniz de dois componentes acetinado, formulado com polioli acrílico com elevado grau de reticulação e isocianato alifático com filtros ultravioletas.

Resistente aos agentes químicos, gorduras, gasolina, gasóleo, etc., especialmente em ambiente marinhos.

Grande dureza e elasticidade. Retenção de brilho. Muito resistente ao desgaste e à lavagem. Não amarelece.

## Campos de Aplicação

Exteriores e interiores, para a proteção de superfícies de madeira em ambiente marinho, e por cima da linha de flutuação, tais como Teca, Iroco, Melis, painel marinho etc.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Poliol acrílico catalisado com isocianato alifático
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,00 - 1,02 kg./l
<b>Rendimento</b>	14 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	3 - 4 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	12- 24 horas
<b>Proporção da Mistura</b>	Base: 4, Endurecedor: 1
<b>Vida da Mistura a 23°C</b>	4 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Pistola de Ar, Rolo, Trincha
<b>Diluição</b>	Pistola de Ar: 10 - 20 %, Rolo e Trincha: 3 - 5 %
<b>Diluyente</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	80 - 110 µ de película seca
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	35 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	45 - 47%
<b>Apresentação</b>	750ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

**RECOMENDAÇÕES GERAIS:**

A superfície a pintar deve estar lixada, limpa, seca e isenta de sal (lavada). Não envernizar em pleno sol, nem com orvalho.  
**Madeiras duras (Teca, Iroco, Madeiras Tropicais, etc.) e Madeiras resinosas (Melis, Pinho, etc.):** Lavar a fundo com **Diluyente TITAN Yate** (para eliminar a resina). Diluir a primeira demão com 10% de **Diluyente TITAN Yate**. Esperar 24 horas para observar possíveis exsudações de resinas e atrasos de secagem do verniz. Se verificar, voltar a proceder à lavagem com o **Diluyente TITAN Yate**. Lixar entre demãos. Terminar com 2 - 3 camadas de **Verniz Poliuretano + Acrílico Titan Yate**, tal e qual.

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

Diluir a primeira demão com 20-30% de **Diluyente TITAN Yate**. Lixar até matizar entre cada camada. Terminar com 2-3 camadas de **Verniz Poliuretano + Acrílico Titan Yate**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Eliminar totalmente o verniz em mau estado ou solto. Lixar o verniz velho bem aderente até matizar e terminar com 2 - 3 camadas de **Verniz Poliuretano + Acrílico Titan Yate**, tal e qual.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar o acabamento em mau estado até conseguir uma superfície de madeira sólida mediante lixagem, escova ou **Decapante Plus Titan** e proceder como em Superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2015-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158

