

# PRIMÁRIO MARINHO



Código do produto: 07N

## Descrição

Primário antioxidante de secagem rápida com fosfato de zinco e uma combinação de resinas de grande impermeabilidade.

## Campos de Aplicação

Trata-se de um primário com excelente aderência sobre diversos suportes, tais como ferro, alumínio, aço inoxidável, cobre, bronze, latão, madeira e poliéster. Em alguns casos, como certos aços inoxidáveis, pode ser necessário lixar a superfície para abrir poro. Recomenda-se como primário, em ambientes submersos para protecção marinha.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Cinza Claro
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,09 - 1,12 kg. /l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	11 - 14 m <sup>2</sup> /l (18 - 23μ secas)
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 - 2 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, Rolo e Pistola
<b>Diluição</b>	Trincha e Rolo: 3 - 5 %, Pistola: 20 - 25%
<b>Diluyente</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	36 - 46 μ secas
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	28° C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	24,5 - 25,5%
<b>Apresentação</b>	4 l e 750 ml.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas. Pintar sempre a temperatura 3°C superior ao ponto de orvalho.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Poliéster:** desengordurar a fundo com **Diluyente Titan Yate**, lixar suavemente e eliminar o pó, antes de aplicar 1 camada de **Primário Marinho**.

**Superfícies de Madeira:** aplicar 1 ou 2 camadas de Primário Marinho sobre superfícies secas e lixadas.

**Superfícies de ferro:** eliminar a oxidação, gordura, sujidade e uma vez seco, aplicar duas camadas de **Primário Marinho**.

**Sobre ferro submerso:** Quando se tratar de ferro submerso, consultar previamente o serviço técnico em cada caso.

**Sobre metais não ferrosos:** Desengordurar e secar. Depois aplicar uma camada de **Primário Marinho**. Quando deva preparar-se aço inoxidável, deverá, em função da qualidade do mesmo, lixar-se previamente a fim de melhorar a aderência.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar por completo com **Quitapinturas Plus Titan**, seguida de uma lavagem com água doce e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

07N - PRIMÁRIO MARINHO

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

