

MASILLA EPOXI BAJA DENSIDAD

Dos Componentes.



Código de producto : 07V

Descripción

Masilla Epoxi de Baja Densidad, de gran poder de relleno, no descuelga ni cuartea, y de fácil lijado.

Campos Aplicación

Apropiada para las zonas sumergidas de las embarcaciones o en ambiente marino, para reparar grandes irregularidades, agujeros, grietas, etc., en las superficies a pintar, ya sean de hierro, aluminio, poliéster o madera.

Datos técnicos

Acabado	Mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Gris claro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,78 - 0,82 Kg/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Lijado y Pintado: 1 hora
Proporción de la Mezcla	Base: 1, Endurecedor: 1
Vida de la Mezcla a 23°C	4 - 6 horas
Métodos de Aplicación	Espátula
Limpieza de Utensilios	Diluyente TITAN Yate (mientras este blanda)
Condiciones de Aplicación, HR<80%	15 - 40 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	65 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	99 - 100 %
Presentación	1 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No aplicar a pleno sol, ni con rocío.

Aplicar con espátula sobre la superficie preparada con **Imprimación Epoxi TITAN Yate**. Se puede pintar a las 8 - 12 horas (según temperatura), previo lijado. Para facilitar el lijado, realizarlo antes de 48 horas.

Para garantizar el sellado completo de la capa de masilla, aplicarla entre capas de **Imprimación Epoxi TITAN Yate**, así evitaremos zonas de menor brillo a causa de la mayor evaporación de la masilla.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-08

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

07V - MASILLA EPOXI BAJA DENSIDAD

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

