

# FONDO ACRÍLICO SUPER LIJABLE

## TITAN



Código de producto : 07Y

### Descripción

Capa de fondo de dos componentes de secado rápido y alto rendimiento, extraordinaria facilidad de lijado y rapidez de repintado.

### Campos Aplicación

Especial para superestructuras no sumergidas (obra muerta) de acero, aluminio, poliéster y madera, con irregularidades o Gel-coat envejecido etc., en las que se requiera de una buena base lisa para acabados con esmaltes de uno o dos componentes, aportando una excelente duración del brillo de las capas de acabado.

### Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Poliuretano Alifático
<b>Acabado</b>	Mate sedoso
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanco
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,45 - 1,50 Kg/l
<b>Rendimiento</b>	6 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 - 30 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	1 hora
<b>Proporción de la Mezcla</b>	Base: 6 / Endurecedor: 1
<b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>	4 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Dilución</b>	Brocha y Rodillo: 5 % / Pistola: 10 - 20%
<b>Diluyente</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	Base: 27 °C / Durcisseur: 30,5°C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	53 - 54 %
<b>Presentación</b>	2,5 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

### Modo de empleo

#### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase antes de su uso. La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol ni con rocío.

**Fondo Acrílico Super Lijable** se debe aplicar sobre imprimaciones o masillas epoxis. No emplear sobre productos monocomponentes.

#### **SUPERFICIES NO PREPARADAS:**

**En todos los casos:** una vez preparado convenientemente el soporte, se aplicarán las manos necesarias de **Fondo Acrílico Super Lijable** para obtener una base lisa. Generalmente 1- 2 manos.

Caso de necesitar rellenar, utilizar una de nuestras masillas de la **Línea TITAN Yate**.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Baldear con agua dulce y dejar secar. Lijar la superficie con papel de lija del grano 280 - 320.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar los revestimientos anteriores y aplicar la imprimación adecuada según el tipo de sustrato.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-05 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(España)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210  
N.I.F. B-08218158

