

# FONDO ACRÍLICO SUPER LIJABLE

## TITAN



Código de producto : 07Y

### Descripción

Capa de fondo de dos componentes de secado rápido y alto rendimiento, extraordinaria facilidad de lijado y rapidez de repintado.

### Campos Aplicación

Especial para superestructuras no sumergidas (obra muerta) de acero, aluminio, poliéster y madera, con irregularidades o Gel-coat envejecido etc., en las que se requiera de una buena base lisa para acabados con esmaltes de uno o dos componentes, aportando una excelente duración del brillo de las capas de acabado.

### Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Poliuretano Alifático
<b>Acabado</b>	Mate sedoso
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanco
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,45 - 1,50 Kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	6 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 - 30 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	1 hora
<b>Proporción de la Mezcla</b>	Base: 6 / Endurecedor: 1
<b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>	4 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Dilución</b>	Brocha y Rodillo: 5 % / Pistola: 10 - 20%
<b>Diluyente</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	Base: 27 °C / Durcisseur: 30,5°C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	53 - 54 %
<b>Presentación</b>	2,5 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

### Modo de empleo

#### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase antes de su uso. La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol ni con rocío.

**Fondo Acrílico Super Lijable** se debe aplicar sobre imprimaciones o masillas epoxis. No emplear sobre productos monocomponentes.

#### **SUPERFICIES NO PREPARADAS:**

**En todos los casos:** una vez preparado convenientemente el soporte, se aplicarán las manos necesarias de **Fondo Acrílico Super Lijable** para obtener una base lisa. Generalmente 1- 2 manos.

Caso de necesitar rellenar, utilizar una de nuestras masillas de la **Línea TITAN Yate**.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Baldear con agua dulce y dejar secar. Lijar la superficie con papel de lija del grano 280 - 320.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar los revestimientos anteriores y aplicar la imprimación adecuada según el tipo de sustrato.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

07Y - FONDO ACRÍLICO SUPER LIJABLE

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

