

FOND ACRYLIQUE À PONÇAGE FACILE

TITAN



Code Produit: 07Y

Description

Fond bicomposant à séchage rapide et haut rendement. Ponçage extraordinairement facile. Recouvrement très rapide.

Domaines d'Application

Spécial pour des superstructures non-submergées en acier, aluminium, polyester et bois avec des irrégularités, gel-coat vieilli, etc. quand on a besoin d'une bonne couche de fond lisse pour des finitions avec des laques à un ou deux composants. Il apporte une excellente durée du brillant dans les couches de finition.

Données Techniques

Type de Produit	Polyuréthane Aliphatique
Finition	Mat soyeux
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,45 - 1,50 Kg/l
Rendement	6 - 10 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	1 heure
Proportion du Mélange	Base: 6 / Durcisseur: 1
Pot Life à 23°C	4 heures
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau et pistolet
Dilution	Brosse et rouleau: 5% / Pistolet: 10 - 20%
Diluant	Diluant TITAN YATE
Nettoyage des Outils	Diluant TITAN YATE
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	Base: 27 °C / Durcisseur: 30,5°C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	53 - 54 %
Conditionnement	2,5 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot avant utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de sel (laver la surface, si nécessaire). Ne pas peindre en plein soleil ou avec de la rosée.

Le Fond Acrylique à Ponçage Facile est pour être appliqué sur des primaires ou mastics époxy. Ne pas l'employer sur des

produits monocomposants.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Dans tous le cas : Après avoir préparé convenablement la surface, appliquer le nombre des couches nécessaires de Fond Acrylique à Ponçage Facile pour obtenir une base lisse. Généralement 1-2 couches sont requises.

S'il y a besoin de reboucher la surface, utiliser un de nos mastics de la Ligne TITAN YATE.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver au jet d'eau fraîche et laisser sécher. Poncer la surface avec du papier à grain 280-320.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Les couches anciennes doivent être éliminées complètement. Appliquer le primaire approprié selon le type de surface

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2019-05

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

