

# FUNDO ACRÍLICO SUPER LIXÁVEL

## TITAN



Código do produto: 07Y

### Descrição

Camada de fundo de dois componentes de secagem rápida e elevado rendimento, extraordinária facilidade de lixagem e rapidez na repintura.

### Campos de Aplicação

Especial para superestruturas não submersas (obra morta) de aço, alumínio, poliéster e madeira, com irregularidades ou Gel-coat envelhecido etc., onde se pretenda uma boa base lisa para acabamentos com esmaltes de um ou dois componentes, proporcionando uma excelente duração do brilho das camadas de acabamento.

### Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Poliuretano Alifático
<b>Acabamento</b>	Mate sedoso
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,45 - 1,50kg. /l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	6 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 - 30 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	1 hora
<b>Proporção da Mistura</b>	Base: 6, Endurecedor: 1
<b>Vida da Mistura a 23°C</b>	4 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, Rolo, Pistola
<b>Diluição</b>	Trincha e Rolo: 5%, Pistola: 10 - 20%
<b>Diluyente</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente TITAN Yate
<b>Condições de Aplicação, HR &lt; 80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	Base: 27 °C / Durcisseur: 30,5°C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	53 - 54 %
<b>Apresentação</b>	2,5 l.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

### Modo de utilização

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de sal (lavada). Não pintar em pleno sol nem com orvalho.

*Fundo Acrílico Super Lixável deve-se aplicar sobre primários ou betumes epóxis. Não utilizar sobre produtos mono componentes.*

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

**Em todos os casos:** uma vez preparado convenientemente o suporte, aplicam-se as demãos necessárias de **Fundo Acrílico Super Lixável** para obter uma base lisa. Geralmente 1- 2 demãos.

Caso necessite encher, utilizar uma das nossas massas da **Linha TITAN Yate**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Molhar com água doce e deixar secar. Lixar a superfície com folha de lixa do grau 280 - 320.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar os revestimentos anteriores e aplicar o primário adequado segundo o tipo de substrato.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

07Y - FUNDO ACRÍLICO SUPER LIXÁVEL

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

