

FUNDO ACRÍLICO SUPER LIXÁVEL

TITAN



Código do produto: 07Y

Descrição

Camada de fundo de dois componentes de secagem rápida e elevado rendimento, extraordinária facilidade de lixagem e rapidez na repintura.

Campos de Aplicação

Especial para superestruturas não submersas (obra morta) de aço, alumínio, poliéster e madeira, com irregularidades ou Gel-coat envelhecido etc., onde se pretenda uma boa base lisa para acabamentos com esmaltes de um ou dois componentes, proporcionando uma excelente duração do brilho das camadas de acabamento.

Dados Técnicos

Natureza	Poliuretano Alifático
Acabamento	Mate sedoso
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,45 - 1,50kg. /l
Rendimento	6 - 10 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 30 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	1 hora
Proporção da Mistura	Base: 6, Endurecedor: 1
Vida da Mistura a 23°C	4 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo, Pistola
Diluição	Trincha e Rolo: 5%, Pistola: 10 - 20%
Diluyente	Diluyente TITAN Yate
Limpeza de Utensílios	Diluyente TITAN Yate
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	Base: 27 °C / Durcisseur: 30,5°C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	53 - 54 %
Apresentação	2,5 l.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de sal (lavada). Não pintar em pleno sol nem com orvalho.

Fundo Acrílico Super Lixável deve-se aplicar sobre primários ou betumes epóxis. Não utilizar sobre produtos mono componentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em todos os casos: uma vez preparado convenientemente o suporte, aplicam-se as demãos necessárias de **Fundo Acrílico Super Lixável** para obter uma base lisa. Geralmente 1- 2 demãos.

Caso necessite encher, utilizar uma das nossas massas da **Linha TITAN Yate**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Molhar com água doce e deixar secar. Lixar a superfície com folha de lixa do grau 280 - 320.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar os revestimentos anteriores e aplicar o primário adequado segundo o tipo de substrato.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscricp. 210
N.I.F. B-08218158

