

# AGUARRÁS PURO



Código de producto : 086

## Descripción

Mezcla de hidrocarburos terpénicos obtenidos de la destilación de resinas de colofonia. Disolvente de evaporación lenta.

## Campos Aplicación

Para dilución de pinturas o barnices al aceite o grasas, alquídicas largas y medias, colores al óleo, masillas grasas, etc.

## Datos técnicos

<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,86 - 0,88 Kg./l
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	35 °C
<b>Presentación</b>	5 l, 1 l, 500 ml y 250 ml.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

En aplicaciones a pistola aerográfica, el uso recomendado es de 15 a 25%. En aplicaciones a brocha y rodillo del 5%.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

### Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, dépositelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2014-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

086 - AGUARRÁS PURO

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

