

GESSO GOYA ESTÚDIO



Código do produto: 091 0025

Descrição

Primário aquoso de secagem rápida para a preparação de telas e substratos porosos (madeira, cartão, gesso, etc.) onde se pretenda aplicar qualquer tinta para artistas (acrílicas, óleos, etc.). Não amarelece e tem excelente durabilidade.

Dados Técnicos

Acabamento	Mate
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,42 - 1,46 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	3-4 m ² /l (sobre telas, aplicado à trincha sem diluir)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 40 minutos.
Métodos de Aplicação	Trincha, trincha plana, rolo ou espátula
Limpeza de Utensílios	Água
Apresentação	1 l.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies devem estar isentas de pó, secas e desengorduradas. Lixar se necessário para favorecer a aderência.

Aplicar duas camadas finas com intervalos de 6 horas, diluindo a primeira camada até uns 10% de água para melhorar a penetração no suporte e uniformizar a sua porosidade.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2016-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

091 0025 - GESSO GOYA ESTÚDIO

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

