

# GOMME ARABIQUE



Code Produit: 091 0039



## Description

Médium pour gouache et aquarelle qui augmente leur transparence, éclat et brillant. La gomme arabique réduit le risque de fendillement lors de l'application de la gouache par couches épaisses. Pour être mélangée avec des pigments en poudre. Étant réversible, on peut l'utiliser comme liant de pigments dans des travaux de restauration. Elle est également utilisée dans les techniques de craquelage.

## Données Techniques

<b>Finition</b>	Semi brillante
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Ambré
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,10 - 1,20 Kg/l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	10 - 15 min.
<b>Méthodes d'Application</b>	Pinceau ou brosse plate
<b>Diluant</b>	Eau
<b>Nettoyage des Outils</b>	Eau
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	> 100 °C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	32 - 34 %
<b>Conditionnement</b>	100 ml

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Appliquer directement sur papier, pas de besoin de primaire. Mélanger avec de l'aquarelle, la gouache ou la tempéra, selon les besoins de l'artiste, pour apporter plus de transparence, brillant, élasticité et fluidité.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-03

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

091 0039 - GOMME ARABIQUE

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

