

CIRE CHALK

Incolore



Code Produit: 091 0304

Description

Cire en crème incolore et transparente. Fixation et protection de la peinture. Elle apporte un toucher agréable et une finition unique artisanale.

Données Techniques

Type de Produit	Cire
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,74 - 0,78 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	15 - 25 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 heures
Méthodes d'Application	Chiffon, pinceau, tampon de polissage
Diluant	Essence de térébenthine TITAN ou Essence de pétrole TITAN
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	>55 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	22 - 25 %
Conditionnement	750 ml et 250 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Les surfaces doivent être propres et sèches.

Application à la brosse ou au chiffon. Laisser sécher pendant 2 - 3 heures et polir avec un chiffon pour obtenir le brillant requis. On peut l'employer aussi entre deux couches de couleur pour obtenir des effets de décapage.

Mélangé avec du Bitume de Judée TITAN, elle sert comme cire de patine pour obtenir des aspects vieillis.

En tenant compte de la grande variété de surfaces et techniques utilisables, nous recommandons toujours un test préalable avant d'appliquer la cire.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Préserver les emballages des températures au-dessous de 0°C

Date d'édition: 2016-07

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



091 0304 - CIRE CHALK