

ACUALUX TITAN

Interiores - Exteriores. Acetinado e Acetinado Metalizado



Código do produto: 092

Descrição

Tinta resistente com elevado poder de cobertura, grande qualidade. Uso direto sobre madeira, cartão, gesso e outros suportes porosos. Cores miscíveis.

Campos de Aplicação

Tinta para interiores e exteriores. Adequada para trabalhos manuais e de artesanato sobre madeira, telas, papel, cimento, pedra, marmorite, argila, gesso (escayolas), etc.

Dados Técnicos

Acabamento	Acetinado e Acetinado Metalizado
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e gama de cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	Branco: 1,35 - 1,39 kg /l; Cores: 1,20 - 1,40 kg /l; Metalizados: 1,05 - 1,30 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	12 - 16 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluição	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	Branco: 40 - 41% / Cores: 40 - 43%
Apresentação	100ml, 250ml e 500 ml (dependendo da cor). Metalizado: 50ml, 100ml, 250ml e 500 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

Manchas sobre tecidos: Lavar no prazo de 5 minutos com água e detergente.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa superior a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório, podem aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc). Tintas Titan, S.A. não aceitará nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções. Tenham especial atenção nas cores escuras, pois algumas delas são mais suscetíveis a que se produzam os

fenómenos indicados, razão mais que suficiente para observar as indicações e precauções assinaladas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Telas sem preparação: aplicar uma ou duas demãos de **Gesso Preparação Universal Titan**.

Gesso ou madeira: aplicar uma demão abundante de **Selante Base Aquosa Titan** ou **Verniz Acualux Brilhante** previamente diluído em proporções de 1 parte de verniz por 3 de água. Acabar com uma ou duas demãos de **Acualux Titan**.
Outros suportes: Consultar.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar e lixar com suavidade e aplicar diretamente **Acualux Titan**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico Titan que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Tintas Titan, S.A não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2015-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

092 - ACUALUX TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

