

HYDROFUGE INVISIBLE AQUEUX A95



Code Produit: 106 0003

Description

Liquide incolore et transparent . Quand il sèche il ne forme aucun film et il n'altère l'aspect naturel du support. Il maintient la respirabilité de la surface (microporeux). Il protège la surface de la pénétration de l'eau de pluie. Il permet, le cas échéant, d'être recouvert avec une large gamme de peintures de finition. Il est nécessaire un essai préalable dans chaque cas. Quand il est appliqué jusqu'à saturation, il empêche les efflorescences qui se produisent sur les façades par capillarité, dans des endroits avec des niveaux phréatiques contaminés ou prochains au sol. De plus, il aide à maintenir les façades propres, sans poussières ou salissures.

Domaines d'Application

Façades et murs en pierre, briques, béton et, en général, l'ensemble de matériaux neutres et alcalins utilisés communément dans la construction de bâtiments

Données Techniques

Type de Produit	Polysiloxane alkyle en émulsion
Finition	Il n'altère pas l'aspect de la surface
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,00 - 1,04 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	3 - 10 m ² /l, selon surface
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	Minimum 7 jours
Méthodes d'Application	Brosse, rouleau, pistolet
Diluant	Prêt à l'emploi
Nettoyage des Outils	Eau
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	4 - 5 %
Conditionnement	4 l et 750 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et en bon état.

Uniquement dans des surfaces verticales ou considérablement inclinées, on atteindra l'efficacité maximale avec ce type de traitements.

S'il pleut, on doit attendre 24 heures avant d'appliquer le produit. Si on a nettoyé la surface au jet d'eau, attendre 3 jours avant d'appliquer l'hydrofuge.

Quand les surfaces ont été récemment peintes ou dans le cas des nouvelles constructions, on recommande d'attendre un mois avant d'effectuer le traitement.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Surfaces friables, poudreuses ou incrustées avec des salissures: nettoyer avec une brosse pour détacher les particules mal adhérentes. On conseille de reboucher les fissures de plus de 0.5 mm à l'enduit ou au mortier.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2017-04

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

106 0003 - HYDROFUGE INVISIBLE AQUEUX A95

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

