

# TITANIA D15

Intérieurs - Extérieurs. Mat



TRADEMARK OF OMNOVA SOLUTIONS



Code Produit: 117

## Description

Peinture spécialement formulée pour maçonnerie, à base de copolymère acrylique avec une haute résistance aux intempéries. Pour des façades et murs de maçonnerie et matériaux alcalins: pierre, brique, crépis, chaux, ciment, béton et fibrociment, etc. Indispensable pour des surfaces pulvérulentes (avec de la chaux) et pour peindre sous conditions atmosphériques défavorables (gel, températures basses, pluies intermittentes, etc.). Préviens les efflorescences.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Acrylique
<b>Finition</b>	Mate
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Blanc et nuancier
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,56 - 1,62 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	6 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 h 30 min. - 2 heures
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse et Rouleau
<b>Nettoyage des Outils</b>	Diluant pour Synthétiques TITAN
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Teinture</b>	Colorant Universel TITAN. (Maximum 5% en volume)
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	41°C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	57,5 - 58,5 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2004/42IIA (c) (450/430) Max. COV 430 g/l
<b>Conditionnement</b>	10 l et 4 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le contenu dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

**IMPORTANT**

**NE PAS APPLIQUER:**

À des températures inférieures à 7°C.

Dans un environnement à humidité équivalente ou supérieure à 80%.

Lors de prévisions météorologiques pluvieuses dans les heures suivantes à l'application.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des finitions insatisfaisantes : taches, craquelures, mauvaise tension, marques de reprise, irrégularités de teintes etc. Industrias TITAN S.A. ne se tiendra aucunement responsable et n'acceptera aucune réclamation en cas de non-respect des consignes d'application énoncées. Il est important d'être très vigilant quant à

l'usage des teintes foncées, bien plus propices à l'apparition des défauts de finition mentionnés ci-dessus.

#### **SURFACES NON PRÉPARÉES:**

Appliquer une couche de TITANIA D15. Laisser sécher et appliquer une deuxième couche. Si la surface est friable ou pulvérulente, appliquer une couche de fond de Fond Fixative D13.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:**

Appliquer la peinture directement après avoir lavé et poncé doucement la surface.

#### **ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:**

Enlever complètement les peintures anciennes et procéder comme pour des surfaces non préparées.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Avant l'application du produit sur des grandes surfaces où l'usage d'un échafaudage est requis, il est essentiel de faire appel à l'équipe technique TITAN ainsi que de notre service après-vente, qui seront en mesure de vérifier la prise de connaissance des informations apparaissant sur la fiche technique du produit, examiner l'état du support d'application ainsi que de fournir des recommandations complètes sur les conditions atmosphériques et environnementales du chantier. Cette démarche est à effectuer afin de garantir une finition parfaite. En cas de non-respect de ces recommandations, Industrias TITAN SA ne pourra pas se porter garant de la réussite de l'application ainsi que d'une finition irréprochable.

Date d'édition: 2018-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

