

TITANIA D15

Interior - Exterior. Mate



TRADEMARK OF OMNOVA SOLUTIONS



Código do produto: 117

Descrição

Tinta especialmente formulada para alvenaria à base de um copolímero acrílico de elevada resistência ao exterior. Para fachadas e paredes de alvenaria e materiais alcalinos: pedra, ladrilho, reboco, cal, cimento e betão, fibrocimento, etc. Imprescindível para superfícies pulverulentas (caiadadas) e quando se deva pintar em condições atmosféricas desfavoráveis (geada, temperaturas baixas, chuvas intermitentes, etc.). Previne as eflurescências.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,56 - 1,62 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	6 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1h30m - 2 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha e Rolo
Limpeza de Utensílios	Solvente para Sintéticos TITAN
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Coloração	Corante Universal Titan. Máximo 5% em volume
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	41°C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	57,5 - 58,5 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42IIA (c) (450/430) Máx. COV 430 g/l
Apresentação	10 l e 4 l.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar uma camada de **Titania D15**. Deixar secar e aplicar uma segunda camada. Se a superfície se encontrar calcinada e pulverulenta, aplicar previamente uma camada de **Fundo Fixador D13**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar, lixar suavemente e aplicar diretamente.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico TITAN que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Tintas TITAN, S.A não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

117 - TITANIA D15

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

