

# PINTURA MULTI YESO A22

Interior. Mate

**TITAN**



Código de producto : 122

## Descripción

Pintura plástica vinílica mate, de alto rendimiento, para uso interior de paredes y techos, especialmente recomendada para superficies de yeso proyectado y placas de yeso laminado. Excelente blancura, alta cobertura y buena adherencia.

## Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
| <b>Naturaleza</b>                           | Vinil Versatato                                   |
| <b>Acabado</b>                              | Mate  |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>           | Blanco  |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>         | 1,58 - 1,62 Kg/l                                  |
| <b>Rendimiento (UNE 48282)</b>              | 6 - 9 m <sup>2</sup> /l                           |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>    | 30 - 60 minutos                                   |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>  | 6 - 8 horas                                       |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                | Brocha, rodillo y pistola                         |
| <b>Diluyente</b>                            | Agua  |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b> | +10 °C - +30 °C                                   |
| <b>Teñido</b>                               | Tinte Universal TITAN y Tinte al Agua Profesional |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>  | 46 - 47 %   |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>             | 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 20 g/l           |
| <b>Presentación</b>                         | 4 l   |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

*En superficies en buen estado:* aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

*Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado:* es recomendable aplicar una primera capa de **Fondo Fijador al Agua A19** o **Selladora al Agua A18**.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2020-07

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**TITAN**

122 - PINTURA MULTI YESO A22

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

