

# TINTA MULTI GESSO A22

Interior. Mate

**TITAN**

Código do produto: 122



## Descrição

Tinta plástica vinilica mate, de elevado rendimento, para uso interior de paredes e tetos, especialmente recomendada para superfícies de gesso projetado e placas de gesso laminado. Excelente brancura, elevada cobertura e boa aderência.

## Dados Técnicos

|   |   |
|---|---|
| <b>Natureza</b>                           | Vinil versatato                                       |
| <b>Acabamento</b>                         | Mate  |
| <b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>               | Branco  |
| <b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>       | 1,58 - 1,62 kg./l                                     |
| <b>Rendimento (UNE 48282)</b>             | 6 - 9 m <sup>2</sup> /l                               |
| <b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b> | 30 - 60 minutos                                       |
| <b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>  | 6 - 8 horas   |
| <b>Métodos de Aplicação</b>               | Trincha, rolo e pistola                               |
| <b>Diluyente</b>                          | Água  |
| <b>Coloração</b>                          | Corante Universal TITAN e Corante Aquoso Profissional |
| <b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>   | 46 - 47 %   |
| <b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>            | 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 20 g/l               |
| <b>Apresentação</b>                       | 4 l   |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira demão diluída com 10 - 15 % de água, aplicando uma segunda sem diluir. Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afetadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira camada de **Fundo Fixador Aquoso A-19 ou Selante Aquoso A-18**.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

## MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

122 - TINTA MULTI GESSO A22

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

