

T3 TINTA ACRÍLICA

Interior- Exterior. Mate

TITAN



Código do produto: 123

Descrição

Tinta acrílica para decoração de paredes e tetos em interiores, de fácil aplicação. Respirável, não altera a permeabilidade do substrato e permite a livre passagem do vapor de água. Elevada brancura e poder cobertura. Com conservante antifungo da película.

Dados Técnicos

| | |
|---|--|
| Natureza | Acrílica Estirénica |
| Acabamento | Mate |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Branco + Bases TITANCOLOR: Intermédia e Neutra |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 1,50 - 1,56 kg/l |
| Rendimento (UNE 48282) | 7 - 10 m ² /l |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 20 - 40 minutos |
| Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283) | 6 horas |
| Métodos de Aplicação | Trincha, rolo e airless |
| Diluyente | Água |
| Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808) | 140 -160 microns secos em duas camadas |
| Coloração | Corante Universal TITAN, Corante Aquoso Profissional ou Sistema TITANCOLOR |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3) | 38 - 39 % |
| COV (NP EN ISO 11890-2) | 2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV 18 g/l |
| Apresentação | 15 l, 4l e 1 l |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Determinação do Poder Cobertura NP EN ISO 6504-3: Classe 2. 7,3 m²/l (98 % Poder cobertura)

Emissão de VOC ISO 16000-6:2006: A+

Resistência à esfrega húmida NP EN ISO 11998: Classe 3 de lavabilidade .

Reação ao Fogo EN 13501-1: B-s1, d0.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies devem apresentar-se limpas, secas e consistentes.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa superior ou igual a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções, o resultado da aplicação pode não ser satisfatório e poderão aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc.). Industrias TITAN, S. A. U. não aceitará nenhuma reclamação onde não se tenha levado em conta estas instruções. Isto pode ser mais observado em algumas cores escuras.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15% água, aplicar uma segunda camada sem diluir.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar em:

Interiores: uma primeira camada de **Fixador Aquoso A19** ou **Selante Aquoso A18** segundo as indicações das respetivas fichas técnicas.

Exteriores: uma primeira camada de **Fundo Fixador D13** ou **Fixador Aquoso A16** segundo as indicações das respetivas fichas técnicas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluir a primeira camada com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda camada sem diluir.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Contém: BCM, IPU,IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico TITAN que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia. Se não se observarem estas recomendações, Industrias Titan, S.A.U não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Data de edição: 2019-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

123 - T3 TINTA ACRÍLICA

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

