

TINTA PLÁSTICA ACRÍLICA TP23

Interior. Mate



Código do produto: 123

Descrição

Tinta plástica para decoração de paredes e tetos em interiores, de fácil aplicação. Transpirável, não altera a permeabilidade do substrato e permite a livre passagem do vapor de água. Elevada brancura e poder cobertura. Com conservante antifungo da película.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica Estirénica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,50 - 1,56 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	9 - 11m ² /l (70 - 80 microns secos)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 - 40 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Água
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	140 -160 microns secos em duas camadas
Coloração	Corante Universal TITAN, Corante Aquoso Profissional ou Sistema Servicolor
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	38 - 39 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV 18 g/l
Apresentação	20 l, 15 l, 10 l, 4l e 1 l. Tabuleiro aplicador: 10l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Determinação relação contraste (Poder Cobertura) NP EN ISO 6504-3:

Classe 2 de poder de cobertura com uma relação de contraste de 98% e um rendimento de 7,3 m²/l

Resistência à esfrega húmida NP EN ISO 11998:

Classe 2 de lavabilidade segundo EN 13300.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies devem apresentar-se limpas, secas e consistentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15% água, aplicar uma segunda camada sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado: limpar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar uma primeira camada de Selante ou Fixador TITAN.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluir a primeira camada com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda camada sem diluir.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: BCM, IPU,IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2017-06

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

123 - TINTA PLÁSTICA ACRÍLICA TP23

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

