

# REVESTIMIENTO LISO FACHADAS A5

Exterior. Mate



Código de producto : 126

## Descripción

Revestimiento acrílico de alta resistencia a la intemperie, a los roces y lavados. Indicado para obtener la mejor protección en fachadas paredes y muros donde se requiera un acabado de alta decoración. Apto para tapar pequeñas grietas.

Transpirable.

Gran cubrición.

Colores totalmente sólidos a la luz.

Anticarbonatación.

Autolavable.

Muy impermeable.

Con conservante antimoho y antiverdín.

## Campos Aplicación

**Para trabajos donde se requiera el Marcado CE según norma UNE EN 1504-2, para los siguientes usos:**

Protección contra la penetración 1.3(C)

Control de la humedad 2.2 (C)

Aumento de la resistividad 8.2(C)

## Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
| <b>Naturaleza</b>                           | Acrílica  |
| <b>Acabado</b>                              | Mate  |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>           | Blanco y colores  |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>         | Blanco: 1,44 - 1,48 Kg/l / Colores: 1,30 - 1,48 Kg/l                  |
| <b>Rendimiento (UNE 48282)</b>              | 6 - 15 m <sup>2</sup> /l  |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>    | 30 - 60 minutos   |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>  | 6 - 8 horas   |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                | Brocha, rodillo y pistola   |
| <b>Diluyente</b>                            | Agua  |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b> | +10 °C - +30 °C   |
| <b>Teñido</b>                               | Tinte Universal TITAN, Tinte al Agua Profesional o Sistema Servicolor |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>  | Blanco: 44 - 45 % / Color: 42 - 47 %                                  |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>             | 2.004/42IIA (c) (75/40) Max. VOC 22 g/l.                              |
| <b>Presentación</b>                         | 4 l y 15 l  |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Certificaciones

**Resistencia al frote húmedo UNE EN ISO 11998:** Clase 1, 200dp Perdida < 5  $\mu$

**Adherencia por tracción directa (sin cargas de tráfico) UNE-EN 1542:1999:** > 1,8(0,7)<sup>b</sup> N/mm<sup>2</sup>

**Permeabilidad al agua líquida UNE EN 1062-3:** w < 0,1 kg .m<sup>2</sup>.h<sup>0.5</sup> (W3)

**Permeabilidad al CO2 UNE EN 1062-6:** S<sub>D</sub> > 50 m (C1)

**Permeabilidad al vapor de agua UNE EN ISO 7783:** s/norma EN 1504-2: Clase I: S<sub>D</sub> < 5 m (s/norma EN 1062-1:V2)

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

#### **ATENCIÓN MUY IMPORTANTE. NO APLICAR:**

A temperaturas inferiores a 7º C.

Con humedad relativa superior o igual al 80%.

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

Si no se respetan estas instrucciones el resultado de la aplicación puede no ser satisfactorio, pueden aparecer manchas de distinto color, lagrimeos (baba de caracol, etc.). Industrias TITAN, S. A. no aceptará ninguna reclamación que no haya tenido en cuenta estas instrucciones. Téngase especial atención a aquellos colores oscuros, pues algunos de ellos son más susceptibles a que se produzcan los fenómenos antes indicados, razón de más para observar las indicaciones y precauciones señaladas.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

*En superficies en buen estado:* aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener.

*Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado:* es recomendable aplicar en:

Interiores: una primera capa de **Fijador al Agua A19** o **Selladora al Agua A18** según las indicaciones de sus respectivas fichas técnicas.

Exteriores: una primera capa de **Fondo Fijador D13** o **Fijador al Agua A16** según las indicaciones de sus respectivas fichas técnicas.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10 - 15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

#### **Gestión de residuos:**

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

*Contiene BCM, IPU, IPBC, Terbutrina para proteger las propiedades iniciales del artículo tratado.*

Antes de aplicar el producto en una superficie de gran tamaño en la que se deban emplear andamiajes para elevarse a más de dos niveles de planta, es imprescindible que se solicite la visita de un técnico de Post Venta TITAN que verifique que se conocen los detalles de esta ficha técnica, que se constate el estado de la superficie, y que se hagan las recomendaciones in situ respecto a las condiciones medioambientales y atmosféricas para conseguir un perfecto acabado con garantía. Si no se observan estas recomendaciones, Industrias TITAN, S. A. no se hará responsable del buen fin de la aplicación.

Fecha de actualización: 2017-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

**TITAN**

126 - REVESTIMIENTO LISO FACHADAS A5

