

# REVESTIMENTO ANTI-FENDAS A8

Exterior. Semi Mate



Código do produto: 129

## Descrição

Revestimento para a impermeabilização de coberturas, de fácil aplicação. Reparação de zonas com fissuras ou com tendência a formarem-se.

Pisável ou transitável de forma não continuada com exceção do trânsito pesado. Adapta-se e adere sobre os materiais usados na construção, obtendo-se uma barreira impermeável à água.

Com conservante Anti-fungos e Anti-verdete. Resistente à alcalinidade, como o cimento.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica Modificada
<b>Acabamento</b>	Semi mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco e gama de cores
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,28 - 1,33kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	0,6 - 0,7 m <sup>2</sup> /l (aprox. 1,5l/m <sup>2</sup> )
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	6 - 8 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	18 - 24 horas, Pisável: 2 - 3 dias
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	1,0- 1,2 mm película seca
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	40,5 - 41,5 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (c) (75/40) Máx. COVs 5 g/l.
<b>Apresentação</b>	15l, 4l e 1l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Certificados

**Determinação da resistência à tração e alongamento à rotura ISO 1798: 2001:** Resistência à tração:  $\sigma$ : 0.98MPa / Alongamento à rotura  $\epsilon$ : 665%

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

## **ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:**

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa superior ou igual a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório, podem aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc). Tintas Titan, S.A. não aceitará nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções.

Se existem fendas superiores a 1 mm, é aconselhável tapar previamente, e ou reforçá-las com rede de malha colocada entre as camadas de **Revestimento Anti-Fendas A-8** que se aplicar.

Para assegurar a estanqueidade de terraços horizontais, é conveniente seguir a aplicação do **Revestimento Anti-Fendas A-8**, até uma certa altura das paredes verticais, reforçando se for necessário o ângulo de união das duas superfícies.

Para garantir o resultado, colocar entre camadas o **Revestimento Anti Fendas A-8**, um reforço de fibra contínua por toda a superfície, um reforço de fibra contínua por toda a superfície; esta melhoria aumenta a espessura e a resistência sendo conveniente em áreas que são pisadas com maior frequência.

Enquanto a tinta não está bem seca, é sensível à água.

## **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

Limpar, eliminar os resíduos soltos, alisar e nivelar os pendentes ou desníveis da superfície a pintar para evitar possíveis encharcamentos. Aplicar a primeira demão diluída com 25% de água e a segunda tal e qual aos rendimentos indicados. É importante aplicar uma espessura de 1 -1,2 mm., para obter uma elasticidade que permita manter a continuidade do filme sem roturas, quando é suposto a formação de novas fendas na superfície protegida.

## **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira demão com 25 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

## **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°.

Data de edição: 2018-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

129 - REVESTIMENTO ANTI-FENDAS A8

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

